

GLITTER 3D

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente scaglie in poliestere e frammenti luminosi stabili in acqua.

Pigmentabile con paste concentrate base acqua fino ad un 10% max.

Resistente alla luce, morbido e caldo al tatto, dotato di ottima adesione applicabile su muro, legno, metallo, ceramica, vetro, opportunamente preparati. Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

IMPIEGHI

Particolarmente indicato per uffici, locali pubblici, appartamenti, hotel, alberghi.

Viene utilizzato con successo per la decorazione di pareti, mobili, serramenti, oggetti di design e pavimentazioni artistiche poi ricoperte con resine.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco; su superfici ruvide e irregolari rasare con stucco e applicare una mano di fissativo, quindi applicare in copertura il **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** con la tinta simile alla finitura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare due mani con rullo rasato o a pennello tipo 3x10 in maniera irregolare incrociata.

La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunte o attaccature in quanto si compatta perfettamente tra una zona e l'altra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Resina Acrilica Modificata In Dispersione Acquosa
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	980 - 1000 gr/lt
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	Lt 1 Lt 4
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	rullo rasato - pennello tipo 3x10
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	1 h circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	24 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2°MANO	2 h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	Acqua 10%
	RESA TEORICA	5 mq/lt
Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.		



VOCI DI CAPITOLATO

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con FISSATIVO. Applicare una o due mani, in copertura del **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** per ottenere una superficie omogenea. Ad essiccazione avvenuta, dopo 4 ÷ 6 ore procedere alla posa di una o due mani di **GLITTER 3D RESIN-COLOR** a rullo raso o in modo irregolare con pennello fino a ricoprire tutta la superficie. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunte o attaccature. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.