

# STUCCO SPATOLATO

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

Pregiato stucco a spatola al grassello di calce ad effetto marmo che permette di ottenere finiture lucide o traslucide marmorizzate. La sua composizione a base di leganti minerali, cariche naturali, polveri di marmo, additivi vari, consentono alla parete la naturale traspirazione che la rende inattaccabile da muffe e batteri. Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

### IMPIEGHI

Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura di alto pregio in ambienti prestigiosi, sia pubblici che privati.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco; su superfici ruvide e irregolari rasare con stucco e applicare una mano di fissativo, quindi applicare in copertura il **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** con la tinta simile alla finitura.

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare il prodotto in tre mani usando una spatola inox.

- Prima mano: procedere alla rasatura della superficie con **STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR** . Attendere 6 - 8 ore.
- Seconda mano: procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non lucida . Attendere 6 - 8 ore.
- Finitura: per un risultato ottimale mescolare bene il prodotto prima dell'uso per renderlo fluido quindi applicare un leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e contemporaneamente procedere alla lucidatura lisciando la superficie con la lama della spatola inox.

**Avvertenza:** i colori intensi devono essere lasciati riposare almeno un giorno dopo la colorazione per riprendere un'adeguata consistenza.

Per ottenere maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 2 giorni il protettivo **CERA ANTICA RESIN-COLOR**.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Grassello di calce e polveri di marmo
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	1600 - 1650 gr/lt
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	Kg 2 Kg 5 Kg 24
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	Spatola Inox
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	2 h circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	48 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2°MANO 3°MANO FINITURA	8 h - 12h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	RESA TEORICA	1 - 1,5 mq/kg in 3 mani
Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.		

### **VOCI DI CAPITOLATO**

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con FISSATIVO.

Applicare una mano in copertura del **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** per ottenere una superficie omogenea.

Ad essiccazione avvenuta, dopo 4 ÷ 6 ore procedere, su superficie liscia applicare **STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR** in tre mani usando una spatola inox.

- Prima mano: procedere alla rasatura della superficie con **STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR** . Attendere 6 - 8 ore.

- Seconda mano: procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non lucida . Attendere 6 - 8 ore.

- Finitura: per un risultato ottimale mescolare bene il prodotto prima dell'uso per renderlo fluido quindi applicare un leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e contemporaneamente procedere alla lucidatura lisciando la superficie con la lama della spatola inox.

Per ottenere maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 2 giorni il protettivo **CERA ANTICA RESIN-COLOR**.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

### **AVVERTENZE**

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.